



الجدار
الداخلي



طلاء الذهب السليكوني (40) اللميع الحريري

مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

- تغيير لون الضوء والنسيج المتغير وفقاً للخصائص والديكورات الفائقة
- مقاومة عالية للغسيل والقضاء في المناطق المفتوحة مثل سوق موقع الشقق
- أماكن جديدة مثل طبقة الجبس ، الكونكريت ، ورقة الأسمنت ، لوحة الجبس كصفائح مثالية مفضلة كطلاء قديم أو تخليقي ، بسهولة للتطبيق على المساحات القديمة المطلية ، مثل البلاستيك القديم أو اللصق

مآلظاما



الجص بريرم الساتان الجص



اكريليك بوتيه




النظيف الداخلي



طلاء الذهب السليكوني
اللميع الحريري

اكيمان



مكشطة

مجرفة الجص

مجرفة المعجون

سكين المعجون

مجرفة جليخ

فرشاة غبار القماش

خلاط

القطب قابل للتعديل

حاوية الرسام

آلة الرش

إعداد التربة



الجص الأسود



أسمنت



ورقة الاسمنت



ألواح الجبس



الطلاء البلاستيكي القديم



الطلاء الاصطناعية القديمة



المنسوجات الزجاجية



ورق الجدران

- سيتم تطبيق طلاء الجدران الداخلية النانو النظيفة بعد تنعيم السطح بالكامل من أجل توفير ملمس ناعم
- حريري بأفضل طريقة وسيوفر احتفاظاً أفضل بالطلاء وتقليل نقاء الطلاء
- يجب أن يكون التطبيق مصنوعاً من البلاستيك القديم أو الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجية والأسطح المطلية مثل ورق الجدران وخالية من الغبار والأوساخ والالتصاق بالزيت
- يجب تنظيف الأسطح المطلية القديمة والمطلية على السطح قبل أن يتم تنظيف التطبيق بقطعة قماش مبللة ورمليه بالكامل ويجب إزالة الغبار الرطب من السطح

- يمكن تطبيق طلاء داخلي نانو نظيف على سطح جاف وصلب تم لتوفير نسيج لامع حريري بأفضل طريقة ، الجص الأسود والخرسانة الخام ومع تنظيفه من الأوساخ والزيوت والطبقات المتسخة ذلك ، من أجل الحصول على أقصى استفادة من خصائص الطلاء الداخلي النانوي النظيف ، والأسمنت ولوحة الجبس أو الأسطح يجب أن يكون الالتصاق الذي يحد من الأثرية والأوساخ والزيوت خالياً (البلاستيك ، عجيبة النسيج الزجاجي وورق الجدران) المطلية
- من ألواح الطلاء والطلاء البالية والمنفخة والممزقة والجافة والنظيفة والناعمة
- وزل بير اماج يوكسا يني بويانا جاك كبا كرني كارا سيوا ، بتون ، جيمنتو لوها كيببي يوزيلر ساتن الجي ايل دور لتيلمليدير


- إذا لزم الأمر ، يجب ملء التشققات على الأسطح بمعجون الأكريليك وإزالة العيوب

النظيف الداخلية


اكريليك بوتيه

الساتان الجص

مجرفة جليخ، تعبئة، مكشطة



تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتو بدقة



يتم طلاء الدهان النظيف ببدء التنظيف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (40)

مواصفات المنتج

- ◆ إنه مستحلب من الأكريليك ، مخدر بالسليكون ، ميزة مسح وختم مثالية ، وقوالب ، قوام غير لامع من الحريري ، معطف أمامي مزخرف ، ثلاثة طلاء أمامي ،

أماكن الاستخدام

- ◆ يضاف السليكون وتنظيفه بسهولة مع قلبية مسح ممتازة ، لا وصمة عا ذات سترية عالية ◆ للأسطح الداخلية والديكورات الأستنتية والجصية
- ◆ يسمح للمبنى بالتنفس على رمي الرطوبة في الداخ ◆ الأسطح ذات طلاء قديم
- ◆ مقاوم للعفن والرطوبة يوفر راحة خاصة لمرضى الربو ◆ المنسوجات الزجاجية والمعجون وعلى خلفية

المزايا

- ◆ إنه يمنح الجدران لمعاناً ناعماً وخاصاً من الحريري الذي يوزع الضوء تمام
- ◆ غير ضاره بالبيئة وعديمه الرائحة بسبب كونها منزيب حر و تمدد بالماء
- ◆ حريري له مسه ذو لامع



المواصفات الفنية

هيكل

- ◆ مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

ارق

- ◆ ماء

ظهور الحزمة

- ◆ الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

- ◆ ماثيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

- ◆ في المخزون الأبيض

سطوع

- ◆ 5 حوالي (ISO 2813) (60°)

فرك المقاومة

- ◆ >500 ASTM 2486 دورة أقل من

كثافة

- ◆ حوالي 1,35 جم / سم³

استخراج الجافة

- ◆ 2% (UER Pl005 standart) : 82

وقت التجفيف

- ◆ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تظيل مدة التجفيف

النقايات

- ◆ اعتماداً على نعمة و امتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

- ◆ في 2 سنوات C في الحزمة ، 35-5

حزم

- ◆ صافي دلو من البلاستيك 10 ، 20 ، 3.5 كجم

تعليمات السلامة

- ◆ S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
- ◆ S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- ◆ S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- ◆ S28: لا تفرغ في المصارف
- ◆ S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و اظهر هذه الحاوية أو الملصق
- ◆ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808 TSE

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

الماء ، نفاذية البخار

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,250 حوالي

