

بكتار الومينيوم يالديز بويا



رمز المنتج (340)

تعريف : هذا هو الطلاء مع الراتج الهيدروكربيونيه والتي تحتوي على أصباغ الالمنيوم

اللون : فضي المنيوم

أماكن الاستخدام : جميع أنواع المواقف و أنابيب المداخن و أجهزة العوادم

الميزات : هذه المادة تتحمل درجة حراره تصل الى 200°C درجه مئويه و هي سريعة الجفاف ولها منظر الالمنيوم

المواصفات الفنية :

نوع الضام : الراتج الهيدروكربيونيه
لزوجة (25°C) (sn / F4) : 10 - 15

كتافة (20°C) (g/ml) : 0.92 ± 0.03

الصلابه { الوزن } : 16 ± 1 %

سطوع (60° - معان) : تقريبا غير لامع

نقطة فلاش (°C) : < 21

قدرة الطلاء (نظري) : فيلم سميك μ (20 m² / lt)

درجة التسخير { عمليا } : (للطبقة الواحدة) 0,100 kg/m² - 0,110 lt/m² (للطبقة الواحدة) 0,090 -

طبقه واحد : العدد الموصى به من الطبقات

وقت التجفيف (20°C) : 20-15 دقيقة

معدل التخفيف : لا تضعف

تطبيق : يستخدم على الأسطح التي عليها صدأ أو رطوبه أو طلاء قديم يجب تنظيف السطح المراد طلاءه جيدا ويجب استخدامها أما بطيئه غير رقيقه وفي حال الحاجه الى طبقة ثانية يجب الانتظار ساعه بين الوجه الأول والوجه الثاني عن طريق فرد البخ أو الروول

ظروف التخزين : درجه مئويه بعيداً 5-35 تخزن هذه المادة بدرجه حراره بين الزانده و عن أشعه الشمس المباشره و يجب حمايتها من الحراره
الرطوبه { يمكن تخزينها لمده 3

ملاحظات هامة :

يجب تحريرك الطلاء جيدا قبل الاستعمال

يجب أن تستخدم في درجه حراره ما بين 5-35 درجه مئويه

بعد كل استخدام يجب تنظيف الأدوات المستخدمة بمادة التتر

طلاء الالمنيوم البيكوسตาร للمعادن يجب عدم تعرضه لمده 24 ساعه

لأي عوامل فيزيائيه أو كيمياويه بعد طلاء

لا يجب التخلص من المواد الزانده عن طريق رميها في الصرف الصحي لأن من الممكن أن تقوم بسد المصرف و انتلافه

موقعیت های خطرساز :

R10 = قليلة للاشتعال

ضار = R65 قد يسبب تلفاً في الرئة إذا ابتاع

توصيات السلامة :

تبقي بعيدا عن متناول الأطفال S2

الابتعاد عن الطعام والشراب وعلف الحيوانات S13

الابتعاد عن مصادر الاشتعال من نوع التدخين S16

ارتداء ملابس واقية ، وقفازات واقية ونظارات واقية عند العمل S36/37/39

استخدم فقط في المناطق جيدة التهوية S51

إذا ابتلت ، لا تحفر القيء ، فاطلب المشورة الطبية على الفور ، S62

وأظهر الملصق أو الحاوية

