



خارجي  
جلو



دهان بلاستيك لولوي (55)

## مقررات التطبيق مجالات التطبيق

أماكن جديدة مثل طبقة الجبس ، الكونكريت ، ورقة الأسمنت ، لوحة الجبس كصفائح مثالية مضللة كطلاء قديم أو تخليقي ، بسهولة للتطبيق على المساحات القيمة المطلية ، مثل البلاستيك القديم أو اللصق

- تغيير لون الضوء والنسيج المتغير وفقاً للخصائص والديكورات الفائقة
- مقاومة عالية للغسيل والقضاء في المناطق المفتوحة مثل سوق موقع الشقة
- البيئة التي تتطلب وجود مدرسة عالية النظافة مثل مستشفى ومستشفى وتشغيل مع ضوء الذهب النظافة وتشكيل مضاد للجراثيم

### مواد لازم



دهان بلاستيك لولوي      بطانة داخلية

### اكيبمان



### إعداد التربة



ورق الجدران

الأسمنت

ورقة الأسمنت

ألواح الجبس

الطلاء البلاستيكي القديم

الطلاء الاصطناعية القديمة

المنسوجات الزجاجية

ورق الجدران

- سين تطبيق طلاء الجدران الداخلية النابو النظيفة بعد تنعيم السطح بالكامل من أجل توفير ملمس ناعم حريري بأفضل طريقة وسيوفر احتفاظاً أفضل بالطلاء وتقليل نقاء الطلاء
- يجب أن يكون التطبيق مصنوعاً من البلاستيك القديم أو الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجية والأسطح المطلية مثل ورق الجدران وخالية من الغبار والأوساخ والاتصال بالزيت
- يجب تنظيف الأسطح المطلية القديمة والمطلية على السطح قبل أن يتم تنظيف التطبيق بقطعة قماش مبللة ورملية بالكامل ويجب إزالة الغبار الرملاني من السطح

- يمكن تطبيق طلاء داخلي نابو نظيف على سطح جاف وصلب تم ل توفير نسيج لامع حريري بأفضل طريقة ، الجص الأسود والخرسانة الخام ومع تنظيفه من الأوساخ والزيوت والطبقات المتضخنة ذلك ، من أجل الحصول على أفضل استدامة من خصائص الطلاء الداخلي التأثير النظيف ، وأسمنت ولوحة الجبس أو الأسطح بيدان يدون اللائق التي يهدى من التربة والأوساخ والزبت ذلك (البلاستيك ، عجينة النسيج الزجاجي وورق الجدران) (المطلية من ألواح الطلاء والطلاء البالية والمنتقحة والممزقة والجافة والنظيفة والناعمة
- وزل بير اماج يوكسا يني بوياناجاك كابا كرنلي كارا سياوا ، بتون، چيمنتو لوها كيبي يوزيلر ساتن الجي ايل دوزلتيميلديبر

- إذا لزم الأمر ، يجب ملء التشغقات على الأسطح بمعجون الأكريليك وإزالة العيوب



### تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد علاجهما + 5 درجات مئوية



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي  
النابو بدقة



يتم غلاء الدهان التطبيق بماء التطبيق بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظمها مع استخدام الرشة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

### بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

## رمز المنتج (55)

### مواصفات المنتج

إنه مستحلب من الأكريليك ، مخدر بالسلكون ، ميزة مسح وختم مثالية ، وقوالب ، قوام غير لامع من الحرير ، معطف أمامي مزخرف ، ثلاثة طلاء أمامي

### أماكن الاستخدام

- يضاف إلى السليكون وتنطيفه بسهولة مع قليلة مسح ممتازة ، لا وصمة ذات سترة عالية للأسطح الداخلية والبيكورات الأسمنتيه والجصيه
- يسحب للبني بالنفس مع القرة على رمي الرطوبة في الداخ
- الأسطح ذات طلاء قديم مقاوم للعنق والرطوبة يوفر راحه خاصه لمرضى الربو
- المنسوجات الزجاجية والمعجون وعلى خلفيه إنه يمنح الجدران لمعاناً ناعماً وخاصاً من الحرير الذي يوزع الضوء تمام
- غير ضاره بالبيئة وعيشه الرانجه بسبب كونها مذيبة حر و تهدى بالماء



### المواصفات الفنية

#### هيكل

مستحلب الأكريليك القائمه ، المياه القائمه

#### ارتفاع

ماء

#### ظهور الحزمة

الظلام ، لزج ، هلام

#### منظف جاف

ماشيو، الباستيل، على نحو سلس

#### اللون

في المزرون الأبيض

#### سطوع

7 حوالى : (60°) ISO 2813

#### فرك المقاومة

نورة أقل من ASTM 2486 : >500

#### كتافة

حوالي 1,65 جم / سم<sup>3</sup>

#### استخراج الجافة

(UER Pl005 standart) : 82 2%

#### وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24

ساعة لتجفيف كلمل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة  
النسية الأعلى تطيل مدة التجفيف

#### النفايات

اعتماداً على نوعية وانتصام السطح ، يبلغ متوسط

0,090 لتر / م<sup>2</sup> في طبقة واحدة

#### مدة الصلاحية

في 2 سنوات في الحرمة ، 5-35

#### حزم

صافي لتر من البلاستيك 20,10,3.5 كجم

#### تعليمات السلامة

S2: تبتعد بعيداً عن متناول الأطفال

S24/25: تتجنب ملامسة العينين والجلد

S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير

من الماء ، اطلب الشورة الطبية

S28: لا تفرغ في المصادر

S29: إذا أبلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و

إظهار هذه الحاوية أو الملصق

عد الانتهاء ، أغلق الغطاء بحكام ، واحفظه من الصبي

#### شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırılık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3



#### الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :

0,250 حوالى