

طلاء بخاخ الذهب (100)



الجدار
الداخلي



مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

- يتم تطبيقه على الأسقف المعدنية المعدة حديثاً مثل الجص الأسود والخرسانة والكرتون والأسمنت والأسقف المطلية القديمة في المناطق الداخلية

مآلظاما



الجدس بريرم الساتان الجص
اكربليك بوتيه


النتظف الداخلي
طلاء بخاخ الذهب

اكبيمان



آلة الرش
حاوية الرسام
القطب قابل للتعديل
خلاط
فرشاة سغبار القماش
مجرفة جلع
سكين المعجون
مجرفة المعجون
مجرفة الجص
مكشطة

إعداد التربة



ورق الجدران
المنسوجات الزجاجية
الطلاء الاصطناعية القديمة
الطلاء البلاستيكي القديم
ألواح الجبس
ورقة الاسمنت
أسمنت
الجص الأسود

- سيتم تطبيق طلاء الجدران الداخلية النانو النظيفة بعد تنعيم السطح بالكامل من أجل توفير ملمس ناعم حريري بأفضل طريقة وسيوفر احتفاظاً أفضل بالطلاء وتقليل نقاء الطلاء
- يجب أن يكون التطبيق مصنوعاً من البلاستيك القديم أو الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجية والأسطح المطلية مثل ورق الجدران وخالية من الغبار والأوساخ والالتصاق بالزيت
- يجب تنظيف الأسطح المطلية القديمة والمطلية على السطح قبل أن يتم تنظيف التطبيق بقطعة قماش مبللة ورملية بالكامل ويجب إزالة الغبار الرمل من السطح

- يمكن تطبيق طلاء داخلي نانو نظيف على سطح جاف وصلب تم لتوفير نسج لامع حريري بأفضل طريقة ، الجص الأسود والخرسانة الخام ومع تنظيفه من الأوساخ والزيوت والطبقات المتضخمة ذلك ، من أجل الحصول على أقصى استفادة من خصائص الطلاء الداخلي النانوي النظيف ، والأسمنت ولوحة الجبس أو الأسطح يجب أن يكون الالتصاق الذي يحد من التربة والأوساخ والزيت خالياً (البلاستيك ، عجيبة النسيج الزجاجي وورق الجدران) المطلية من ألواح الطلاء والطلاء البالية والمنتفخة والممزقة والجافة والنظيفة والناعمة
- وزل ببر اماج يوكسا نيني بويانا جاك كابا كر نلي كارا سيوا ، بتون ، جيمنتو لوها كيبلي بوزيلر ساتان الجي ايل دوز لتيلميليدير

- إذا لزم الأمر ، يجب ملء التشققات على الأسطح بمعجون الأكريليك وإزالة العيوب


1 تنظيف الداخلية

2 الساتان الجص

3 اكريليك بوتيه

4 مجرفة جلع، تعبئة، مكشطة

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي النانو بدقة



يتم طلاء الدهان النظيف بالماء النظيف بنسبة تصل إلى 10 في المئة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معالطين مع اسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعالطين

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (100)

المواصفات المنتج

◊ طلاء فاسارات : يستخدم للجدران و الأسقف الداخليه و يطلى عن طريق فرد البخ

أماكن الاستخدام

◊ هو الحل الأكثر توفير لتصحيح و تجديد الأسطح ◊ للأسطح الداخليه و الديكورات الأسمتيه و الجصيه ◊ الأسطح ذات طلاء قديم

المزايا

- ◊ سهل وسريع جدا في العمل خاص للبخ
- ◊ طلاؤها على المظهر الزخرفي المتدرج
- ◊ مقاوم للعفن والرطوبة يوفر راحه خاصه لمرضى الربو
- ◊ نفاذية بخار الماء ممتازة
- ◊ غير ضاره بالبيئة و عديمه الرائحة بسبب كونها منبج حر و تمدد بالماء



مات



مع بيستون

المواصفات الفنية

هيكل

◊ مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

ارق

◊ ماء

ظهور الحزمة

◊ الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

◊ ماثيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

◊ في المخزون الأبيض

سطوع

◊ 7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

الماء ، نفاذية البخار

◊ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : 0,250 حوالي

فرك المقاومة

◊ >500 : ASTM 2486 نورة أقل من

كثافة

◊ حوالي 1,76 جم / سم³

استخراج الجافة

◊ 2% : (UER Pl005 standart) 82

وقت التجفيف

◊ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النقايات

◊ اعتمادًا على نوعية و امتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

◊ في 2 سنوات C في الحزمة ، 5-35

حزم

◊ صافي ليو من البلاستيك 20 كجم

تعليمات السلامة

- ◊ S2: تبقى بعيدا عن متناول الأطفال
- ◊ S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- ◊ S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- ◊ S28: لا تفرغ في المصارف
- ◊ S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحوية أو الملصق
- ◊ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، وحفظه من الصقيع

شهادة الجودة

◊ TSE TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

