

محل

حلال

داخلی



سطح بندی اپوکسی (430)

طریقه مصرف
موارد مصرف

• مواد کفپوش براق اپوکسی مبتنی بر دو جزء

مواد لازم



سطح بندی اپوکسی

مواد لازم



لیسه گچ ماله کج بیلچه کفگیر سنباده دستمال برس مخلوط کن ظرف رنگ تنظیم کننده کناره ها رول جوجه تیغی

آماده سازی سطح



آسفالت

- گچ جدید بتن و سیمان باید حداقل ۲۱ روز درمان شود. بعد از پاک کردن آن با خشک کردن نور یا مسواک زدن ، آغازگر انتخاب شده اعمال می شود. ذرات گشاد مانند رنگ قدیمی ، گرد و غبار خاک و غیره روی بتن قدیمی و سطح گچ سیمانی با استفاده از ماسه بندی و شستشو برداشته می شوند. باقیمانده روغن و گریس با آب شوینده تمیز می شود.
- بعد از مخلوط کردن مواد اصلی ، سفت کننده را اضافه کرده و ۲-۳ دقیقه مخلوط کنید تا یکدست شود. پس از استراحت مخلوط به مدت ۱۵ دقیقه ، آن را اعمال می شود.



بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

سطح بندی اپوکسی (430)



داخلی

محل

حلال

کد محصول 430

معرفی محصول

مورد استفاده در علامت گذاری به عنوان جاده، سنگ فرش و علائم پارکینگ. مواد کفپوش براق اپوکسی مبتنی بر دو جزء

موارد کاربرد

مزایا

- مقاوم
- ضد باکتری
- ظاهر کاملی دارد



مات



برس



غلطک



با تیپانچه

ویژگی های فنی

ساختار

بر اساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقيق کننده (حلال)

اب

شکل ظاهري

غلیظ، چسبناک و ژله ای

وضعیت ظاهري بعد از خشک شدن

مات، ملایم و صاف

رنگ

سفید

نفوذپذیری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 100

زمان خشک شدن

در نمای (435/45) و استفاده دومین لایه پوشش، زمان خشک شدن 6 ساعت و خشک شدن کامل 24 ساعت. در نمای اولین ترو رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسته به صافی سطح و فترت مکانگی آن در یک لایه بطور متوسط
 $0,090 \text{ m}^2/\text{lt}$



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 20 کیلوگرم

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود
از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
در صورت تماس با چشم سریعاً با اب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید
در صورت تماس با پوست محل را با اب فراوان بشوید
از ریختن به فاضلاب خودداری شود
در صورت بلعین به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید
قبل از مصرف رنگ را خوب هم زده و بعد از اتمام کار در ظرف رنگ را محکم ببندید. از بیخ زدگی محافظت نمایید

گواهی کیفیت

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3