

کد محصول 345-346-347

معرفی : رنگ براساس رزین های هیدروکربنی و حاوی رنگدانه برنزی می باشد

رنگ : برنزی/مسی/طلایی

زمینه های کاربردی : در انواع اشیاء معدنی ، دودکش ، شومینه ، لوله اگزووز و لوله بخاری با خیال راحت قابل استفاده می باشد.

مشخصات : رنگی برای لایه نهایی ، مقاوم در برابر گرمای ۲۰۰ درجه ی سانتی گراد، زمان خشک شدن کوتاه با چسبندگی عالی بر روی سطوح و دارای رنگ برنز می باشد.

مشخصات فنی

نوع رزین : رزین های هیدروکربنی

چسبندگی (sn / F4)(25°C) 10 – 15:

غلظت (g/ml) (20°C) 0.92 ± 0.03 :

درصد مواد جامد (وزنی): $16 \pm 1\%$:

براقیت : (Gloss - 60° - ۶۰°) نیمه مات

نقطه اشتعال (°C) 21:

قابلیت پوششی/ تثوری : 12 m² / lt (ضخامت فیلم خشک 20 μ)

قابلیت پوششی/ عملی : 0,090 - 0,100 lt/m² (یک لایه) 0,100 - 0,110 kg/m² (یک لایه)

مدت زمان خشک شدن (C) : 20 - 15 دقیقه

تعداد لایه های مورد نیاز : یک لایه

کاربرد : سطوح باید از خاک و آلودگی، رطوبت و رنگهای قدیمی پاکسازی شده و سنباده تمیز شو.

در رنگ به صورت آماده تولید شده بدون نیاز به حلال با قلم مو ، رول و یا پیستوله(پمپ) در یک لایه انجام مشود. در صورت نیاز به لایه دوم بین اجرای لایه ها ۱ ساعت باید فاصله زمانی داده شود

شرایط انبار داری : دور از رطوبت، تابش مستقیم خورشید و گرما، در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باید نگهداری شود . به مدت سه سال در بسته بندیهای اصلی و باز نشده ماندگاری دارد

هشدارهای مهم :

قبل از استفاده، رنگ را به خوبی مخلوط کنید
دمای مناسب سطح برای اجرای رنگ باید بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد.

Rapid / Hammerton / تمیز شود. از ریختن رنگ به آبراه ها و فاضلاب جدا خودداری شود.
استفاده از رنگ طبق توضیحی که در بالا داده شده است باید باشد.

هشدارهای امنیتی R : 11 به آسانی قابل اشتعال می باشد.

20/21/22 R : تماس با پوست ، بلعیدن و یا استشمام بخار برای سلامتی مضر می باشد

توصیه های ایمنی :

S2 دور از دسترس کودکان نگهداری شود

S16 دور از مواد محترقه و منفجره نگهداری شود. استعمال دخانیات منوع است

S24/2 از تماس با چشم و پوست اجتناب کنید

S29 در مکانهایی که از تهویه هوای مناسب برخورد دارند، استفاده شود

S46 در صورت بلعیدن مواد استفراغ نکنید. سریعاً به مراکز درمانی مراجعه وبر.

S51 چسب و یا ظرف مواد را به دکتر نشان دهید

