

**ВЕКОТАШ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ
СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА
ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ**



Внешний

Сольвентная

Использование

Описание использования

Двух компонентный Ероху на водной основе, глянцевое покрытия пола

Оборудование



ВЕКОТАШ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ
СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА
ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные
мастерки



Шпаклевая
лапатка



Шпатель



Наждак



Очищающие
покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый
полюс



Посуда для
перемещивание-

Подготовка пола



Бетон и цементо штукатурки само мало 21 дней требуется ожидать. О ожидающие поверхности раствора и подилифовка или после кисти грунтовку используют. Старые поверхности бетона, цемента , штукатурки оставшие на поверхности старые краски, грязь, пыль и т.д свободные частицы взрывных, выскабливается с кистью и очищается. На поверхности жир и смазка моют моющими средствами если понадобиться нейтрализация 3-4%хлористо-водородная кислота или кислотным растворителем вытирается или водой мойться

Выбраная грунтовка до использовании поверхности должны быть сухие

После перемещивание отвердитель добавляется до однородной массы перемещивается 2-3 мин

Масса после 10 мин применяется. При использовании короткий пушистый рулон или грабнем на покрытия находящий воздух

Использование



После использования

После использования все предметы промыть водой

**ВЕКОТАШ ХЛОРКАУЧУК ХОЛОДНАЯ
СУПЕР РОСКОШНАЯ КРАСКА
ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ**



Внешний

Сольвентная

Код Продукта 455

◆ Описание продукции

- ❖ Двух компонентный Ероху глянцевое покрытие пола

◆ Использование

- ❖ Больницы, лекарства в пищевой промышленности, лаборатории, текстильные и автомобильные заведения и на дорожных покрытиях используется

◆ Поверхности

- ❖ Прочный
- ❖ Антибактериальный
- ❖ Идеальный вд



◆ Техническая характеристика

Структура

- ❖ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

- ❖ Вода

Вид упаковки

- ❖ Темный ,вязкий,желе

Темный ,вязкий,желе

- ❖ Темный ,вязкий,желе

Цвет

- ❖ Распродается белый. Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- ❖ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ❖ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скреб

- ❖ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- ❖ При 1.65гр / см 3

Высыхание

- ❖ (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- ❖ (+5)+35 С) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлиняется

Отходы

- ❖ Поверхности гладкие и при одном слои средний 0,090 литр м2



Срок годности

- ❖ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- ❖ Вес 20 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ❖ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадение глаз и кожи
S 26: В случае попадение глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадение в канализацию
S 46: При проглатывание обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании.
После окончании работы крышку краски крепко закрыть.Хранить от замерзание.

Сертификат

- ❖ TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3