

ВЕКОТАŞ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НИВЕЛИРУЮЩАЯ



Внутренняя

СОЛЬВЕНТНАЯ

ПОЛА

Использование

Описание использования

Двух компонентный Epoxy на водной основе, глянцевое покрытия пола

Оборудование



ВЕКОТАŞ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НИВЕЛИРУЮЩАЯ

Подготовка пола



Скребок

Штукатурные мастерки

Шпательная лопатка

Шпатель

Наждак

Очищающие покрытие

Щетка

Смеситель

Регулируемый полюс

Посуда для перемешивания

Подготовка пола



Бетон и цементно штукатурки само мало 21 дней требуется ожидать. Ожидающие поверхности раствора и подшлифовка или после кисти грунтовку используют. Старые поверхности бетона, цемента, штукатурки оставшие на поверхности старые краски, грязь, пыль и т.д свободные частицы взрывных, выскабливаются с кистью и очищаются. На поверхности жир и смазка моют моющими средствами если понадобится нейтрализация 3-4% хлористо-водородная кислота или кислотным растворителем вытирается или водой мойтсся
Выбранная грунтовка до использования поверхности должны быть сухие
После перемешивания отвердитель добавляется до однородной массы перемешивается 2-3 мин
Масса после 15 мин применяется. При использовании короткий пушистый рулон или грабнем на покрытия находящий воздух

Использование



После использования

После использования все предметы промыть водой

ВЕКОТАŞ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НИВЕЛИРУЮЩАЯ



ПОЛА

Внутренняя

СОЛВЕНТНАЯ

Код Продукта 430

Описание продукции

- ◆ Двух компонентный Ероху глянцевое покрытие пола

Использование

- ◆ Больницы, лекарства в пищевой промышленности, лаборатории, текстильные и автомобильные заведения и на дорожных покрытиях используются

Поверхности

- ◆ Прочный
- ◆ Антибактериальный
- ◆ Идеальный вид



Техническая характеристика

Структура

- ◆ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель-

- ◆ Вода

Вид упаковки

- ◆ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- ◆ Темный, вязкий, желе

Цвет

- ◆ Распродаётся белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

- ◆ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- ◆ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- ◆ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- ◆ При 1.65гр / см 3

Высыхание

- ◆ (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

- ◆ (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлинится

Отходы

- ◆ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- ◆ Упаковка 5-35°C 2 года


Упаковка

- ◆ Вес 15+5 : 20 кг пластиковая

Предупреждение безопасности

- ◆ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- ◆ S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- ◆ S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
- ◆ S 29: Не допускать попадание в канализацию
- ◆ S 46: При проглатывании обратиться к врачу и покажите этикетку
- ◆ Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- ◆  TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3