


Престижная акриловая силиконовая фасадная краска



Использование

Описание использования

Gold трансферная грунтовка, проникающая на поверхности за счет применения краски будет проникать глубокий слой на твердой основе, обеспечивая интеграцию с поверхности нанесения.

Водопроницаемость

Не содержит растворителя разбавляется с водой, без запаха не вредит человеку и окружающей среды.

Престижная акриловая силиконовая краска для наружного применения - это долговечная наружная краска с температурой 40-60 градусов, устойчивая к воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей, особенно в регионах с жарким климатом.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка




Nano Clean внутренняя облицовка



Престижная акриловая силиконовая фасадная краска

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпаклевая лапатка



Шпатель



Наждак
Очищающие покрытие



Щетка



Смеситель



Регулируемый полюс



Посуда для перемешивания



Опрыскиватель

Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска




Текстильное стекло



Обои

- Ү Грязь, масло с поверхностей очищены, высушены на каждый слой Бекоташ Binder применяется. Максимальный размер может добраться до земельного гипса, сырья бетона, цемента, поверхности адгезия пыли и грязи должны полностью очищены.
- Ү Если нет специальной новой покрашенной грубой зернистой штукатурки, бетона, цементной штукатурки поверхности должны быть сглажены.
- Ү При необходимости поверхности трещины должны быть заполнены с акриловой пастой, дефекты должны быть устранены. Перед нанесением очистить поверхности, старые окрашенные синтетические покрытия слегка отшлифовать, загрязнение удалить. Объем разбавить 10% водой на грунтовку наносят кистью или валиком в один слой.



Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

ПРЕСИЖ ЧИТА АКРИЛОВАЯ КРЕМНИЯ НАРУЖНАЯ ФАСДНАЯ КАСКА



Внешний

Вода

Код Продукта 161

Описание продукции

❖ В наружных фасадах приготовлена для черной штукатурки, бетона, цементных плит и гипсовых поверхностей.

Использование

❖ Наружный фасад приготовлен для поверхности штукатурок, бетона, цемента и гипсовых панелей.



Поверхности

Показана устойчивость к плесни и грибков, особенно для облегчения асматиков
Легко вытирающаяся и применяющаяся
Поверхность эффективна
Внутренний силикон в дождливую погоду не впитывает воду и стенам дает легко дышать
Высокая вода проницаемость и пароизоляция
Снег, дождь, сырость, холодную и жаркую погоду не набухает не трещится и неувядывающий
Эффектная покрывающаяся
С щелочной устойчивостью
Не содержит растворителя, разбавляется с водой, без запаха не вредит здоровью человека и окружающим

Техническая характеристика
Практическая рекомендация



Техническая характеристика

Структура

❖ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

❖ Вода

Вид упаковки

❖ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

❖ Темный, вязкий, желе

Цвет

❖ Распродаётся белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

❖ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

❖ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скреб

❖ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

❖ При 1.65гр / см 3

Высыхание

❖ (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

❖ (+5)-+35 С) 2 слоя
используется, высыхание 6 часов
полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлиняется

Отходы

❖ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 л/м²



Срок годности

❖ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

❖ Вес 25,10 или 3,5 кг пластиковая ведро 3,5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

❖ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
S 26: В случае попадания глаз промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию
S 46: При проглатывании обратитесь к врачу и покажите этикетку
Перемещать при использовании.
После окончания работы крышки краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

❖ TS 5808

Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3